

ÁREAS DE LA APLICACIÓN

Áreas para caminar y áreas de juego para niños

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

"Modular Rubber" 100% Recycled SBR granules and rubber blends are mixed with special polyurethane adhesive and produced by press method in suitable temperature and pressure molds



CARACTERÍSTICAS

Debido a su textura especial en la superficie, minimiza el deslizamiento y proporciona una comodidad considerable en áreas para caminar y áreas de juego para niños

CAUCHO MODULAR



INFORMACIÓN TÉCNICA

20 MM	40x40 CM	17.50 KG/M2
25 MM	40x40 CM	22.00 KG/M2
30 MM	40x40 CM	26.50 KG/M2
40 MM	40x40 CM	34.00 KG/M2
25 MM	50x50 CM	22.00 KG/M2
30 MM	50x50 CM	26.50 KG/M2
40 MM	50x50 CM	34.00 KG/M2

VALORES TÉCNICOS

Altura crítica de caída	0,94 M (Coeficiente HIC - Reglas generales de seguridad TSE)
Flamabilidad	76 / 769 / EEC Cumplimiento de Directivas
Abrasión	0,036 μ m
Resistencia	19,18 Mpa / cm ²
Permeabilidad al agua	%1,85
Densidad	0,910 gr/cm ³
Resistencia al cigarro	TS 11900 EN 1399 Cumplimiento de normas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Pegamento PU	Se mezcla pegamento de doble componente. Se aplica aproximadamente 1,00 KG / m2 con llana roscada entre 30-40 minutos.
Caucho modular	El caucho modular se alinea a una al lado de la otra en el patrón deseado para que no haya espacios, de tal manera los bordes se pegan firmemente usando peso si es necesario.

COLORES

Pegamento	Rojo, Verde
Caucho modular	Rojo, Verde, Mezcla y Negro



EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Pegamento	10 KG (9+1) ó 24 KG (21+3) cubetas de metal/plástico
Rollo de caucho	Está correctamente apilado sobre los paletas. Protegido por envases de plástico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Pegamento	Los paquetes sin abrir se pueden almacenar entre +5 y +30 grados durante 12 meses.
Rollo de caucho	Los paquetes sin abrir se pueden almacenar entre +5 y +30 grados durante 24 meses.

PERIODOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

Pegamento	Producción : 1-5 días	Instalación: 1-5 días	No trabaja simultáneamente
Rollo de caucho	Producción : 3-10 días	Instalación: 1-5 días	No trabaja simultáneamente

PERIODOS DE GARANTÍA

UV	5 AÑOS	5% Tolerancia
Abrasión de gránulos	3 AÑOS	10% Tolerancia
Garantía de instalación	1 AÑO	5 años con contrato de mantenimiento

CAUCHO MODULAR

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



integral[™]
integrated systems ●